

Passivierung

Špeciálne pre nerezovú oceľ

- Pre všetky ocele
- Výdatnosť: 4 – 10 m² / KG
- Doba pôsobenia: 20 -40 minút
- Odstraňuje aj rôzne zvyšky morenia



Popis produktu

Pasivácia bola vyvinutá na pasiváciu nehrdzavejúcich ocelí. Odstraňuje tiež zvyšky morenia, ako aj vodný kameň a minerálne usadeniny. Nehrdzavejúca oceľ získava svoje vlastnosti odolné voči korózii až vytvorením pasívnej vrstvy. Proces autopasivácie by trval asi 3 týždne. Vytvorenie pasívnej vrstvy je možné skontrolovať pomocou nového testera pasívnej vrstvy. Možno použiť na všetky typy nehrdzavejúcich ocelí.

Použitie

Pasivácia sa aplikuje postrekovaním alebo ponorením. Doba pôsobenia je 20 až 40 minút. Roztok sa potom musí dôkladne opláchnuť pomocou vysokotlakového zariadenia.

| Číslo produktu | Použitie | Balenie |
|----------------|--------------------------------|--------------|
| 100200 | Pasivácia nehrdzavejúcej ocele | 10 kg nádoba |