


Passivierung säurefrei

Špeciálne pre nerezovú oceľ

- Pre všetky nehrdzavejúce ocele
- Výdatnosť: 4 -10 m² /kg
- Doba pôsobenia: 20 - 50 minút
- Žiadne označenie podľa ADR/RID/GHS



Popis produktu

Pasivácia bez obsahu kyselín bola vyvinutá na pasiváciu nerezových ocelí. Odstraňuje tiež zvyšky morenia, ako aj vodný kameň a minerálne usadeniny. Nehrdzavejúca oceľ získava svoje vlastnosti odolné voči korózii až vytvorením pasívnej vrstvy. Proces autopasivácie by trval asi 3 týždne. Vytvorenie pasívnej vrstvy je možné skontrolovať pomocou nového testera pasívnej vrstvy. Možno použiť na všetky typy nehrdzavejúcich ocelí.

Použitie

Pasivácia sa aplikuje postrekovaním alebo ponorením. Doba pôsobenia je 30 až 50 minút. Roztok následne opláchnite čistou vodou. Produkt nemusí byť označený podľa ADR / RID alebo GHS. Zvyšky produktu na povrchu nevedú k zafarbeniu.

Číslo produktu	Použitie	Balenie
100220	Pasivácia nehrdzavejúcich ocelí bez obsahu kyselín	10 kg nádoba